

IZOLBET TU 120

taśma uszczelniająca



Hydroizolacje



Wodoszczelny



Wysoce elastyczny



Wytrzymały na rozciąganie



Łatwy w aplikacji

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- bardzo wysoka elastyczność
- do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- wysoka odporność na rozrywanie
- szybka i łatwa obróbka
- podwyższona odporność chemiczna
- łatwy w aplikacji
- gotowy do użycia

Taśma dwustronnie powlekana włókniną do stosowania w systemie z mineralnymi izolacjami podpłytkowymi, Izolbet SM 2K oraz Izolbet FP, nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

DANE TECHNICZNE

Baza materiałowa	Polietylen powlekany włókniną
Kolor	jasnoniebieski
Opakowanie:	Rolka 10 mb Rolka 50 mb
Przechowywanie	W chłodnym i suchym miejscu
Grubość	0,7 mm
Szerokość	120 mm
Ciężar	≥ 340 g/m ²
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:	
- Maksymalne naprężenie rozciągające [Mpa]	≥ 3,1
- Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym [%]	≥ 170
Temperatura aplikacji	+5°C do +30°C

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- do trwałego i elastycznego uszczelnienia narożników wewnętrznych w systemach uszczelnienia podpłytkowego z zastosowaniem mikrozaprawy uszczelniającej **IZOLBET SM 2K** lub dyspersyjnej folii w płynie **IZOLBET FP**.
- do stosowania na zewnątrz oraz wewnątrz budynków w kuchniach, łazienkach, pomieszczeniach sanitarnych, łazienkach, kabinach prysznicowych
- do stosowania razem z systemową taśmą uszczelniającą oraz narożnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi

ZALECENIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być, czyste i nieprzemarznięte, nośne, oczyszczone z tłuszczu, rozpuszczalnych w wodzie powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych i innych luźnych części, wyrównane w pionie i poziomie

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Prace należy rozpocząć od uszczelnienia miejsc krytycznych – dylatacji, połączeń ściana -ściana, ściana -podłoga, przepustów rur, odpływów, połączeń materiałów o różnych parametrach fizyko-chemicznych i różnej rozszerzalności liniowej.

W przypadku montażu taśmy w narożach nałożyć na podłoże pierwszą warstwę masy uszczelniającej **IZOLBET SM 2K** lub **IZOLBET FP**, przyłożyć taśmę **IZOLBET TU 120**, a następnie docisnąć, zatopić i pokryć drugą warstwą hydroizolacji.

Spoiny dylatacyjne należy przenieść z podłoża na powierzchnię posadzki. W szczelinach dylatacyjnych zaleca się stosowanie IZOLBET TU 120 w jednym ciągłym odcinku

Elementy uzupełniające:

- narożnik wewnętrzny **IZOLBET NW**
- narożnik zewnętrzny **IZOLBET NZ**
- Mankiety uszczelniające **IZOLBET MDZ**

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od + 5°C do + 30°C.

OPAKOWANIE

Karton 10 mb

Karton 50 mb

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób transportować i przechowywać w suchych warunkach, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne.

DATA AKTUALIZACJI KARTY:

10.07.2024

IZOLBET Sp. z o.o.

Kowalska 9, 09-500 Gostynin

NIP 971-07-21-529, REGON 146040638, KRS: 0000413877

(Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Kapitał akcyjny: 11 895 600,00 zł opłacony w pełni

www.izolbet.pl

HOLCIM SA

Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

NIP: 526-10-60-765, REGON: 011843520, KRS: 0000062569

(Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS)

Kapitał akcyjny: 811.329.500 opłacony w pełni,

nr rejestracyjny BDO 000001937

www.holcim.pl

UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. Producent nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość wyrobu w ramach OWS, z wyłączeniem ich zastosowania. Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.



A MEMBER OF
HOLCIM GROUP