



DYSPERBIT

dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

WŁAŚCIWOŚCI

- odporność na deszcz już po 5 godzinach
- łatwa aplikacja
- możliwość aplikacji pędzlem, szczotką dekabarską lub natryskiem
- bezpieczny w kontakcie ze styropianem
- może być stosowany na suche i lekko wilgotne podłoże
- bardzo dobra przyczepność do podłoża mineralnych oraz papy
- podwyższona odporność na procesy starzeniowe
- nie spływa z pionowych powierzchni
- odporny na działanie czynników atmosferycznych
- wykonywanie dalszych prac po 24 godzinach
- nie zawiera rozpuszczalników

ZASTOSOWANIE

- wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych podziemnych części budowli i posadzek na gruncie
- renowacja i konserwacja pokryć dachowych
- gruntowanie podłoża chłonnych po rozcieńczeniu wodą od 1:1 do 1:2
- wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy
- wykonywanie laminatów zbrojonych tkaninami technicznymi

DANE TECHNICZNE

Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw	Po 5 godzinach
Odporność na deszcz	Po 5 godzinach
Zdolność rozcieńczania wodą	>200%
Zawartość wody w emulsji	Max. 60%
Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji	od +5°C do +25°C
Aplikacja	Pędzel, szczotka dekabarska, natrysk

Zużycie

Gruntowanie podłoża mineralnych	0,2-0,5 kg/m ²
Gruntowanie wełny mineralnej	ok. 0,8 kg/m ²
Izolacja przeciwwilgociowa	ok. 1,5 kg/m ² na 1 mm grubości powłoki
Renowacja pokryć dachowych	ok. 0,5 kg/m ² na jedną warstwę
Bezspoinowe pokrycia dachowe	ok. 0,7-1,0 kg/m ² na jedną warstwę

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, równe, suche lub matowo wilgotne, oczyszczone z mleczka cementowego, tłuszczu, luźnych powłok, nacieków i innych substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione i musi być pozbawione zastoin wody. Podłoże mineralne powinno być związane i wysezonowane. Należy zbierać wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Raki i wgłębienia większe niż 5 mm powinny być wypełnione zaprawą np. IZOLBET ZW. Krawędzie zewnętrzne należy sfazować (zukosować) zaś wewnętrzne odpowiednio zaokrąglić wykonując fasety (wyokrąglenia) o promieniu ok. 2 cm stosując odpowiednio wyprofilowane kielnie. Na podłożach mineralnych fasety wykonać z zaprawy wyrównującej IZOLBET ZW lub zaprawy PCC. W przypadku wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowe z elementów murowych powinny zostać uprzednio otynkowane. Nie zaleca się stosować mas bitumicznych na elementach budowli narażonych na negatywne ciśnienie wody, ponieważ może to doprowadzić do oderwania warstwy izolacyjnej od podłoża lub tworzenia się na niej pęcherzy. W takich przypadkach należy wykonać uszczelnienie mikrozaprawą IZOLBET SM 2K. Na podłoża o zmniejszonej nasiąkliwości (tzw. beton wodoszczelny) zaleca się stosowanie gruntu anionowego IZOLBET GA.

W przypadku renowacji pokryć papowych należy usunąć luźne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia. Istniejące pęcherze na papie przeciąć na krzyż i podkleić stosując odpowiednie masy naprawcze.

UWAGA: wyrobu IZOLBET DYSPERBIT nie stosować na podłożach smołowych.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

IZOLBET DYSPERBIT jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Bezpośrednio przed aplikacją zawartość opakowania dokładnie wymieszać, a podczas aplikacji mieszanie powtarzać co jakiś czas. Do gruntowania, w zależności od rodzaju podłoża, wyrób rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:1 do 1:2 (IZOLBET DYSPERBIT : woda) w zależności od chłonności podłoża. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowych nie dodawać wody.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE CZ. 1

GRUNTOWANIE PODŁOŻY O NORMALNEJ NASIĄKLIWOŚCI

IZOLBET DYSPERBIT rozcieńczony wodą w proporcji 1:1 do 1:2 (IZOLBET DYSPERBIT : woda) nakładać na przygotowaną powierzchnię pędzlem z twardym włosiem, szczotką dekarską lub natryskowo.

KONSERWACJA I RENOWACJA POKRYĆ DACHOWYCH

Na całą powierzchnię pokrycia dachowego nanosić co najmniej dwie warstwy masy, każdą następną po wyschnięciu poprzedniej. W miejscach styków połączeń dachowej z kominem, przy kanałach i kominach wentylacyjnych etc. należy wtopić tkaninę zbrojącą, wywijając ją na odpowiednią wysokość. W celu wydłużenia żywotności powłoki zaleca się ostatnią, świeżą warstwę masy posypać posypką mineralną.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE CZ. 2

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Wykonanie izolacji jest dopuszczalne w budynkach przy dobrych warunkach wodno-gruntowych:

- występuje wyłącznie woda powierzchniowa lub przesączająca się w formie kropli
- poniżej posadowienia fundamentów znajduje się grunt przepuszczalny o współczynniku filtracji $k > 10^{-4}$ m/s
- do zasypywania wykopu należy stosować materiał, który posiada dobrą przepuszczalność, np. piaski gruboziarniste, żwir

Podłoże zagruntować wyrobem IZOLBET

DYSPERBIT odpowiednio rozcieńczonym wodą i pozostawić do wyschnięcia. Kolejne warstwy IZOLBET DYSPERBIT stosować bez rozcieńczania wodą. Wyrób nakładać na zagruntowane podłoże pędzlem, szczotką dekarскую lub natryskowo, tak aby sucha pozostałość miała minimum 2 mm grubości. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej.

Przed zasypywaniem wykopu warstwę hydroizolacji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą płyt termoizolacyjnych, odpowiedniej włókniny ochronnej, folii PE lub EPDM. Nie powinno się stosować w tym celu folii kubełkowej, jeżeli nie jest ona zintegrowana z włókniną filtrującą. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych należy wykonywać po całkowitym związaniu powłoki. Nie stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń (z wyjątkiem posadzek na gruncie).

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE CZ. 3

WYKONYWANIE BEZSPOINOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH

Rozprowadzić masę pasami o szerokości zbliżonej do szerokości tkaniny zbrojącej, zaczynając od najniższej położonej części dachu. Grubość jednej równomiernie rozprowadzonej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm (optymalnie 0,6-0,7 mm). Na rozprowadzonej, świeżej warstwie należy wtopić, dokładnie dociskając, włókninę polipropylenową o gramaturze 60 g/m². Następnie pozostawić do wyschnięcia. Zakłady powinny mieć szerokość min. 10 cm, gdy długość wkładki nie przekracza 6 m i ok. 20 cm gdy jest dłuższa. Na ułożonych pasach tkaniny należy rozprowadzić taką ilość masy, by uzyskać całkowite nasycenie tkaniny tą masą. Zaleca się kontynuowanie prac na warstwie zbrojonej nie wcześniej niż dnia następnego. W przypadku stosowania podwójnego zbrojenia należy nałożyć warstwę nasycającą włókniną, a na niej, po wysuszeniu, warstwę masy asfaltowej. Następnie na jeszcze mokrą masę należy wtopić tkaninę polipropylenową siatkową o gramaturze 48 g/m². Należy postępować analogicznie jak przy wtapianiu pierwszej tkaniny zachowując zasadę mijankowości spoin. Warstwę wykończeniową należy nanosić na tkaninę fragmentami, a następnie, bezpośrednio po posmarowaniu, w celu zwiększenia odporności mechanicznej i odporności na promienie UV, posypywać posypką mineralną.

OPAKOWANIE

Na palecie znajdują się 33 wiadra 20 kg lub 60 wiader 10 kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Transport musi odbywać się środkami transportu z zachowaniem warunków magazynowania. Chronić przed mrozem.

GWARANCJA

Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją od daty produkcji podanej na worku. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. Producent nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość wyrobu w ramach OWS, z wyłączeniem ich zastosowania. Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu.

UWAGA

Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Wszystkie podane parametry odnoszą się do temperatury +20oC i wilgotności względnej powietrza 55-65%.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Aby chronić oczy i skórę podczas wykonywania prac, zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Szczegółowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.izolbet.pl

Data aktualizacji karty technicznej: 24.04.2025