

# IZOLBET KW-SDB

## Klej do wełny mineralnej



Zaprawa klejowa do przyklejania płyt wełny mineralnej.

### DANE TECHNICZNE

| Parametr              | Dana                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Odporność na deszcz   | po ok. 24 godzinach                     |
| Woda zarobowa         | Ok. 5,75 l/25 kg suchej masy            |
| Wydajność             | Do 5,5 m <sup>2</sup> /1 kg suchej masy |
| Opakowanie            | 25 kg                                   |
| Temperatura aplikacji | +5°C do +25°C                           |

### Systemy ociepleń



Duża siła klejenia



mrozo-/wodoodporny



Paroprzepuszczalny



Wydajność do 5,5 m<sup>2</sup>

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- do wełny mineralnej i lamelowej
- do wewnątrz i na zewnątrz
- duża siła klejenia
- paroprzepuszczalny
- mrozo-/wodoodporny
- wydajność do 5,5 m<sup>2</sup>

### ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- do przyklejania płyt izolacyjnych z wełny mineralnej oraz lamelowej
- do szpachlowania nierówności na wełnie mineralnej

## ZALECENIA

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przed użyciem kleju powinno być równe, mocne i czyste, oczyszczone z pyłu, tłuszczu, oleju, starych farb i itp. substancji obniżających przyczepność oraz pozbawione warstw skorodowanych. W wypadku występowania lokalnych uszkodzeń podłoże należy je po skuciu i oczyszczeniu uzupełnić zaprawą wyrównującą. Podłożem dla przyklejanych płyt nie mogą być zniszczone i słabo przylegające do podłoża tynki. W wypadku występowania słabych tynków celowe jest ich wcześniejsze całkowite usunięcie. Podłoże należy wcześniej zagruntować emulsją gruntującą IZOLBET EG.

### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przygotowanie kleju polega na mechanicznym wymieszaniu suchej mieszanki, wsypanej do naczynia z wodą w proporcji 25kg mieszanki ok. 5,75 l wody, aż do momentu uzyskania jednolitej masy o konsystencji gęstoplastycznej. Klej nadaje się do użycia po ponownym wymieszaniu po upływie 5 minut i zachowuje swoje właściwości klejące przez max. 3 godziny w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Klejem szpachluje się wstępnie powierzchnie płyt wełnianych w miejscach nałożenia właściwej warstwy klejacej. Warstwę klejącą nakłada się na płyty wzdłuż ich krawędzi oraz w postaci placków w ilości 6 do 8 sztuk na płytę. Ilość nałożonego kleju powinna gwarantować po docisnięciu płyt ponad 50% kontakt powierzchni kleju z płytą. Klej można nakładać przy temperaturze podłoża od +5°C do +25°C. Płyty mocuje się do podłogi dodatkowo łącznikami rozprężnymi dopuszczonymi do stosowania do płyt z wełny mineralnej w ilości wynikającej z obliczeń statycznych (6-8 sztuk na 1m<sup>2</sup> powierzchni ściany).

## ZUŻYCIE

- przyklejanie płyt: 4,5-5,5 kg/m<sup>2</sup>

## WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA

### I WIAZANIA

Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić świeżą powłokę przed deszczem i mrozem do momentu pełnego związania.

### OPAKOWANIA

Suchy klej pakowany jest fabrycznie w worki papierowe z wkładką foliową w porcjach 25 kg.

## MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Klej należy przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych (zalecane na paletach), w pomieszczeniach zamkniętych. Wymaga ochrony przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Informacje na temat bezpieczeństwa w trakcie stosowania podane są na opakowaniu produktu oraz w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa dostępnej na stronie [www.izolbet.pl](http://www.izolbet.pl).

## UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. Producent nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość wyrobu w ramach OWS, z wyłączeniem ich zastosowania. Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.

Kolor i powierzchnia wykonanej powłoki może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od partii wyrobu oraz ze względu na sposób i warunki wykonywania prac, warunki i szybkość wysychania itp. Nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne i właściwości użytkowe oraz nie może być przedmiotem reklamacji.

## DATA AKTUALIZACJI KARTY:

01.06.2023

### IZOLBET Sp. z o.o.

Kowalska 9, 09-500 Gostynin  
NIP 971-07-21-529, REGON 146040638, KRS: 0000413877  
(Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)  
Kapitał akcyjny: 11 895 600,00 zł opłacony w pełni

[www.izolbet.pl](http://www.izolbet.pl)

### HOLCIM SA

Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz  
NIP: 526-10-60-765, REGON: 011843520, KRS: 0000062569  
(Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS)  
Kapitał akcyjny: 811.329.500 opłacony w pełni,  
nr rejestracyjny BDO 000001937

[www.holcim.pl](http://www.holcim.pl)

