

IZOLBET

KARTA TECHNICZNA

Zaprawa Murarska Cementowo-Wapienna IZOLBET ZM cwM5



Opis produktu

Zaprawa murarska cementowo-wapienna **ZM cwM5** to gotowa mieszanka przeznaczona do murowania ścian z cegły, bloczków betonowych, silikatowych i ceramicznych. Charakteryzuje się dobrą urabialnością, wysoką wytrzymałością oraz odpornością na działanie warunków atmosferycznych. Produkt nadaje się zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Właściwości

- Wysoka wytrzymałość mechaniczna, klasa M5
- Doskonała urabialność i plastyczność
- Odporność na warunki atmosferyczne i mróz
- Dobra przyczepność do różnych materiałów budowlanych
- Możliwość stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków
- Umożliwia prawidłową dyfuzję pary wodnej, zapobiegając zawilgoceniu murów

Zastosowanie

- Murowanie ścian nośnych, osłonowych i działowych
- Prace murarskie wewnętrzne i zewnętrzne
- Renowacja i uzupełnianie spoin w murach
- do murowania z cegieł ceramicznych, cegieł silikatowych, pustaków keramzytowych, bloczków betonowych i betonu komórkowego

Zalecenia

- 1. Przygotowanie do prac:** wyposażyć się w niezbędny sprzęt do wymieszania, wbudowania i pielęgnacji zaprawy murarskiej, sprawdzić prognozy pogodowe – temperatura powinna wynosić 5–25°C.
- 2. Przygotowanie podłoża:** podłoże i elementy murowanych należy odkurzyć, odpylić, odłuszczyć, usunąć luźne części, smary, oleje.
- 3. Proporcje mieszania:** Zaprawa jest dostarczana w postaci gotowej mieszanki, którą należy starannie wymieszać z czystą, zimną wodą. Zaprawę przygotowuje poprzez wsypanie mieszanki do naczynia z około 3,25 litra wody i wymieszanie wolnoobrotowym mieszadłem

do uzyskania jednolitej, wolnej od grudek masy, zazwyczaj około 2-3 minuty. Po 5 minutach ponownie przemieszać. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w przeciągu 2 godzin. Dodawanie większej ilości wody niż zalecana, obniża wytrzymałość i może powodować powstawanie rys skurczowych. Niedopuszczalne jest dodawanie piasku, cementu i innych materiałów.

4. Wydajność: Z jednego worka mieszanki można uzyskać 16 litrów gotowej zaprawy.

5. Nakładanie zaprawy: Sposób wbudowania zaprawy murarskiej powinien być zgodny z technologią wykonywania robót murarskich z zastosowaniem zapraw cementowych. Zaprawę należy nakładać na elementy murowane równomiernie na poziomą płaszczyznę za pomocą kielni, lekko je dociskając, Murować na pełne spoiny, przestrzegając przy tym tradycyjnych metod budowlanych (układ spoin, przewiązania itp.). Zaprawę można stosować w grubości 10-40mm.

6. Pielęgnacja: Zabezpieczyć świeżą zaprawę przed wysychaniem, opadami, przemarzaniem, bezpośrednim działaniem słońca i wiatru przez 7 pierwszych dni.

Gwarancja

Produkt objęty jest 9 miesięczną gwarancją od daty produkcji podanej na worku. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. Producent nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość wyrobu w ramach OWS, z wyłączeniem ich zastosowania. Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu.

Uwaga

Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Wszystkie podane parametry odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 55-65%. Przedstawione zalecenia nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania produktu przez wykonawcę i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się skontaktować z naszym Doradztwem Technicznym.

Środki bezpieczeństwa

Aby chronić oczy i skórę podczas wykonywania prac, zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.izolbet.pl

Kolor

Szary

Opakowanie

Na palecie 1200kg znajduje się 48 worków papierowych o masie jednostkowej 25kg.

Przechowywanie i transport

Produkt należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające produkt przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające wyrób przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dane Techniczne

Klasyfikacja	wg EN 998-2
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni)	≥ 5 Mpa (klasa M5)
Reakcja na ogień	A1
Grubość spoiny	10-40mm
Czas korekty	Ok. 10min
Woda zarobowa	Około 3,25 litra /worek (25 kg)
Czas mieszania	2-3 minuty (ponowne przemieszanie po 5 minutach)
Czas obróbki	2 godz
Temperatura stosowania	5 – 25°C
Wydajność	16 litrów / worek (25 kg)
Zużycie	17-100 kg/m ² muru w zależności od rodzaju elementu murowego
Mrozoodporność	Tak

Dodatkowe

Ilość w worku	25 kg
Ilość na palecie	48 worków
Gwarancja	9 miesięcy od daty produkcji podanej na worku